

De Steylaerts Lijmwijzer

BINNEN

Gipsachtige of poreuze ondergronden voorbehandelen met **099 dispersiemiddel**

Vuile ondergronden ontvetten met **014 euroclean**

Te gladde oppervlakken behandelen met **044 hechtvlak**

BUITEN

KERAMISCHE TEGEL
704 flextern
747 Eurolight

NATUURSTEEN
720 unicol

VLOER

NATUUR-STEEN
711 uniflex
dikbed :
720 unicol

VERGLAASDE TEGEL
709 superflex
dikbed:
720 unicol

KERAMISCHE TEGEL
709 superflex
dikbed:
720 unicol

FORMAAT 60 x 60 OF GROTER
720 unicol

WAND

NATUURSTEEN poederlijm:
711 uniflex

VERGLAASDE TEGEL poederlijm:
709 superflex

KERAMISCHE TEGEL pasta:
682 majolicol
poederlijm:
709 superflex

- droge grijze bezetting (geen natte ruimten)

poederlijm:
709 superflex

- witte bezetting
- tegel op tegel
- natte ruimten

pasta:
682 majolicol
poederlijm:
709 superflex

- gyproc
- hout

pasta:
682 majolicol

! TIPS !

Na het aanmaken van de tegellijm : enkele minuten laten rusten en daarna opnieuw mixen. Zo verlengt u de verwerkingstijd !

Klaargemaakte tegellijm mag achteraf niet meer verdund worden met water !

Respecteer de hoeveelheid water die op de zak aangegeven wordt !
Teveel water toevoegen vermindert de kwaliteit van uw tegellijm!

GEMIDDELD VERBRUIK

Pastalijmen : 1 kg/m²
Poederlijmen : 2,5 kg/m²
Dikbedlijmen : 4 kg/m²

SNELLE LIJM :

795 uni-quick

geschikt voor :

- binnen en buiten
 - ook voor donkerkleurige natuursteen
- Beloopbaar na 4 uur !

De Steylaerts Voegwijzer

BINNEN

Poreuze tegels zoals terracotta, cementtegels e.d. moeten verzadigd/beschermd worden vóór het voegen met :

Vlekstop MN
Vlekstop +
Vlekstop W

BUITEN

KERAMISCHE
TEGEL
Eurofine 717
WD

NATUURSTEEN
Eurofine 717
WD

VLOER

NATUURSTEEN
Eurofine 717
WD

VERGLAASDE
TEGEL
Eurofine 717
WD

KERAMISCHE
TEGEL
Eurofine 717
WD

WAND

NATUURSTEEN
Eurofine 717
WD

VERGLAASDE
TEGEL
Eurofine 717
WD

KERAMISCHE
TEGEL
Eurofine 717
WD

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE KLEUREN :

Wit, grijs, antraciet,
buxy , Manhattan-grijs en
zilvergrijs

GEMIDDELD VERBRUIK

Standaardvoeg 3 à 4 mm : 0,75 kg per m²
Gerectificeerde tegels : 0,5 kg per m²
Verouderde tegels : 1,5 kg per m²

! TIPS !

Na het aanmaken van het voegsel : enkele minuten laten rusten en daarna opnieuw mixen. Zo verlengt u de verwerkingstijd !

Klaargemaakt voegsel mag achteraf niet meer verdund worden met water !

Respecteer de hoeveelheid water die op de zak aangegeven wordt !
Teveel water toevoegen vermindert de kwaliteit van uw voegsel!